

Arlok 90

Шпатлевка дисперсионная многоцелевого применения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готова к применению
- Не содержит растворителей
- Морозостойкая при транспортировке
- Быстросохнущая
- Эластичная после затвердевания
- Легко поддается шлифованию
- Подходит для применения под мебель на роликах и на полах с подогревом
- Хорошая устойчивость к пластификаторам.

НАЗНАЧЕНИЕ



- Предназначена для выравнивания мелких неровностей на прочных основаниях пола перед укладкой напольных покрытий, в том числе в местах стыков со стенами.
- Особо рекомендуется для заделывания отверстий от шурупов, зазоров и швов на древесно-стружечных плитах (ДСП) и фанере, покрытиях из резинового гранулата, звукоизоляционных покрытиях.
- Для защиты новых покрытий от изменения цвета через основание (н-р, при укладке на прочнолежащие старые покрытия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	дисперсия на основе искусственных смол
Цвет	светло-серый
Консистенция	пастообразная
Удельный вес	1,7 кг/л.
Время на подсушку	ок.120-180 мин. (в зависимости от толщины нанесенного слоя)
Время схватывания	ок. 24 часа
Инструмент	широкий гладкий шпатель (см. раздел «Применение продукта»)
Расход	ок.300-1200 г/м ² (в зависимости от поверхности)
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре (5 - 25°C)
Срок хранения	12 месяцев (в неповрежденной заводской упаковке)
Морозостойкость	допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания, при температуре не ниже -40°C.
Температура применения	Мин. температура шпатлевки и основания должна быть не ниже +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуемая 65%).

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения.

Arlok 90

Шпатлевка дисперсионная многоцелевого применения

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность для нанесения шпатлевки должна быть прочной, продолжительно сухой, ровной и очищенной от пыли, жиров и масел. Поверхность с недостатками необходимо дополнительно соответствующим образом доработать: отшлифовать, очистить, просушить, нанести грунтовку. Температура шпатлевки и основания должна быть не ниже +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуемая 65%). В случае возникновения сомнений обращайтесь за дополнительной технической консультацией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Шпатлевку перед применением тщательно размешать! После этого шпатлевка готова к работе. Нанесите шпатлёвку по возможности тонким слоем на основание с помощью гладкого шпателя. Толщина одного нанесённого слоя не должна превышать 0,5 - 1 мм. Для создания более толстого слоя необходимо после окончательного высыхания первого слоя нанести шпатлевку повторно. Время укладки покрытия на нанесенную шпатлевку зависит от толщины слоя и климатических условий помещения. Нанесение шпатлевки в 2 слоя рекомендуется при шпатлевании резиновых напольных покрытий или покрытий на основе гранулата из каучука и пробки (звукопоглощающие плиты, звукоизоляционная подложка). Время для подсушки перед повторным нанесением ок.120-180 мин. Настил покрытий рекомендуется проводить только на следующий день (через 24 часа), после полного высыхания шпатлёвки. Водонепроницаемые покрытия (напр., виниловые покрытия) рекомендуется приклеивать с помощью дисперсионного клея с высокой начальной клеящей способностью Arlok 38. Текстильные напольные покрытия рекомендуется приклеивать на универсальный клей Arlok 33. При приклеивании эластомерных покрытий необходимо получить консультацию технического специалиста производителя клея. Укладка штучного и массивного паркета не допускается. Необходимо обратить внимание, что на невпитывающих основаниях нужно особенно тщательно подходить к выбору клея, фиксаций, а также выдерживать время на подсушку выбранного продукта. Учитывайте рекомендации производителей напольных покрытий по их укладке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Arlok 90 не рекомендуется использовать на старых текстильных напольных покрытиях (иглопробивных в т. ч.). Шпатлевка подходит для применения поверх систем напольного отопления. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала производства шпатлевочных работ и укладки покрытия. Необходимо отключить систему напольного отопления как минимум за 24 часа до начала работ. Запуск системы напольного отопления не ранее 72 часов после укладки напольного покрытия, с шагом температуры макс. 5 °С в сутки. Хранить в недоступном для детей месте. Рекомендуется использовать перчатки. Проветривать помещение в процессе производства работ. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть водой; и обратиться к врачу. Не допускать попадания шпатлевки в канализацию/водоемы или в грунт. Пустая упаковка подлежит вторичной переработке. Затвердевшие остатки шпатлевки = бытовой мусор.
Не рекомендуется хранить продукт в замороженном состоянии долгое время.
Не рекомендуется размораживать в горячей воде или при помощи отопительных приборов.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

1,3 кг.; 3 кг. (пластиковое ведро);

EAN-13 (штрих-код): 4607164121747; 4607164121754
